


CASTAÑO

Frondosa

Denominación

- Científica: *Castanea sativa* Mill
- Española: Castaño

Procedencia



Descripción de la madera

- Albura: Blanco amarillenta
- Duramen: Marrón a marrón asalmonado
- Fibra: Recta
- Grano: Medio
- Defectos característicos: Nudos ojo de perdiz, acebolladura.

Impregnabilidad

- Albura: Impregnable
- Duramen: No impregnable

Mecanización

- Aserrado: Fácil, sin problemas
- Secado: Lento. Riesgo de colapso, cementado y fendas internas y externas
- Cepillado: Fácil
- Encolado: Madera ácida, riesgo de reacción con colas alcalinas
- Clavado y atornillado: Necesidad de pretaladro
- Acabado: Riesgos derivados de su acidez



Aplicaciones

- Muebles rústicos de interior y exterior
- Carpintería de huecos y revestimientos de interior y exterior: Puertas, ventanas, tarimas, frisos, molduras.
- Carpintería de armar, interior y exterior
- Chapas decorativas
- Tonelería

Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad
590 kg/m³ madera semiligera
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico 0,39 % madera estable
 - Relación entre contracciones 1,54% sin tendencia a deformarse
- Dureza (Chalais-Meudon) 2,5
madera semiblanda

Propiedades mecánicas

-  • Resistencia a flexión estática 710 kg/cm²
-  • Módulo de elasticidad 100.000 kg/cm²
-  • Resistencia a la compresión paralela 460 kg/cm²
-  • Resistencia a la tracción paralela 1280 kg/cm²

Notas